

Special Primer

Vlastnosti

Extra bohatá základná farba, ktorá vytvára matný povrch. Zabezpečuje rovnomerné, nasýtené a vyplnené dno, ktoré je vhodné na konečnú úpravu stropom alebo farbou na steny v požadovanej kvalite.

- **Základný náter**
- **Extra bohaté**
- **Matný**



Použite

Základný náter omietky, betón, sadrokartón potiahnutý lepenkou a vyplnených povrchov pred natieraním farbou na stropy a steny.

Používa sa aj na základný náter sklenenej plsti, sklenenej tkaniny a vláknovej plsti.

Povrch

Musí byť čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

Pred úprava

Uvoľnený materiál a farbu odstráňte čistením a brúsením.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť a kriedové materiály prípravkom Fluren 37.

Zafarbenie od vody, nikotín a sadze je možné vyčistiť prípravkom Fluren 49.

Podľa potreby obrúste povrch na matný povrch.

Trhliny, nerovnosti a diery je potrebné vyplniť.

Nasiakavé a porézne podklady musia byť natreté základným náterom Flügger Sealer.

Aplikácia

Štetec, valček alebo sprej.

Rozhodnite sa o výbere nástroja/náradia v závislosti od povrchovej úpravy.

Nanášajte mokré na mokré a dokončite štetcom/valčekom v rovnakom smere.

Chlad/teplo môže ovplyvniť viskozitu materiálu.

Teplota materiálu pre lakovanie striekaním, min. 12 °C.

Počas sušenia/vytvrdzovania nesmie dôjsť ku kondenzácii.

Chlad a zvýšená vlhkosť predlžuje čas schnutia, úplné vytvrdnutie a interval medzi nátermi.

Zvýšená teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia a úplné vytvrdnutie. Vždy vykonajte skúšobné ošetrenie, aby ste skontrolovali a akceptovali príľnavosť a výsledok.

Očakávané výsledky

Matný, povrch.

Dokončite obkladom na stenu a/alebo farbou v požadovanom lesku a odtieni.

Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska.

Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si uschovajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom a tesne uzavreté.

Doplňujúce informácie

Registrovaný v databáze Nordic Ecolabelling Building Products Database pre produkty, ktoré možno použiť v budovách s označením Swan.

Technical Data

Typ produktu	Základná farba
Stupeň lesku	Matný
Hustota (kg/l)	1,44
Hmotnostná sušina %	64
Objemová sušina %	49
Normatívna spotreba (m ² /l.)	8
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +10°C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Doba schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	1
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	4
Emisie podľa podľa ISO 16000-9:2011 (< μg/m ³ h po 28 dňoch)	20
Riedenie	Voda. Pri striekaní môže byť zriedený 5-10%.
Čistenie náradia atď.	Voda

Označovanie



Názov: Hvit



Názov: Base 1



Názov: Vit



Názov: 120 L



Aktuálna verzia TL

december 2021

Nahrádza verziu TL

august 2021