

# Interior Stop Primer

## Vlastnosti

Akrylový základný náter s obzvlášť dobrým krytím a vynikajúcou koalescenciou. Používa sa tam, kde existuje riziko, že vodou rozpustné farbivá sa môžu z povrchu farby odfarbiť.

**Dobré krycie vlastnosti**

**Základný náter**

**Matný povrch**



## Použite

Pre holé drevo alebo predtým ošetrované podklady s rizikom prieniku hrčiek, lignínu a vodou rozpustných farbív. Ako ochrana proti vode a nikotínu.

## Povrch

Musí byť čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

## Pred úprava

Uvoľnený materiál a farbu odstráňte čistením a brúsením.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť a kriedové materiály prípravkom Fluren 37.

Zafarbenie od vody, nikotín a sadze je možné vyčistiť prípravkom Fluren 49.

Tvrdé, klzké povrchy obrúste.

Trhliny, nerovnosti a diery je potrebné vyplniť.

Pre najlepšie výsledky aplikujte dvakrát.

## Aplikácia

Štetec alebo valček.

Rozhodnite sa o výbere nástroja/náradia v závislosti od povrchovej úpravy.

Nanášajte mokré na mokré a dokončite štetcom/valčekom v rovnakom smere.

Chlad/teplo môže ovplyvniť viskozitu materiálu.

Počas sušenia/vytvrdzovania nesmie dôjsť ku kondenzácii.

Chlad a zvýšená vlhkosť predlžuje čas schnutia, úplné vytvrdnutie a interval medzi nátermi.

Zvýšená teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia a úplné vytvrdnutie. Vždy vykonajte skúšobné ošetrovanie, aby ste skontrolovali a akceptovali príľnavosť a výsledok.

## Očakávané výsledky

Polomatný, povrch.

Povrchovú úpravu dokončite náterom v požadovanom lesku a farbe.

## Prosím vezmite na vedomie!

Pri použití bezvzduchového striekania existuje riziko zablokovania trysky a upchatia filtrov, hadíc a čerpadiel, pokiaľ nie sú úplne očistené od iného materiálu.

## Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si uschovajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

**Skladovanie:** V chlade, chráňte pred mrazom a tesne uzavreté

**Ochranné prostriedky:** Pri natieraní : ochrana očí, rukavice. Pri brúsení: ochrana dýchacích ciest.

## Doplňujúce informácie

Registrovaný v databáze Nordic Ecolabelling Building Products Database pre produkty, ktoré možno použiť v budovách s označením Swan.

## Technické dáta

Typ produktu	Základná farba
Stupeň lesku	Polomatný
Hustota (kg/l)	1,26
Hmotnostná sušina %	50
Objemová sušina %	37
Normatívna spotreba (m <sup>2</sup> /l.)	8
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +10°C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Doba schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	1
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	6
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	Metal Pro Cleaner

### Aktuálna verzia TL

Február 2021

### Nahrádza verziu TL

Január 2021