

# Floor Varnish gloss

Flügger Floor Lak je ideálny na ošetrovanie drevených podláh. Poskytuje odolný voči nečistotám, robustný a trvanlivý povrch.

## Vlastnosti

Lesklý, PU spevnený akrylový podlahový lak. Bohaté s dobrou koalescenciou, extra odolnosťou a odolnosťou proti poškrabaniu. Odporúča sa pre oblasti s vysokými estetickými a funkčnými požiadavkami, v rušných oblastiach, ktoré podliehajú určitému opotrebovaniu.

**Odolný**

**Bohatý**

**Odolný voči poškrabaniu**



## Použitie produktu

Na všetky druhy dreva v obývacích izbách, chodbách, vchodoch, schodiskách, kanceláriách a kuchyniach. Povrch musí byť ošetrovaný základným lakom alebo predtým nalakovaný.

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

## Ošetrovanie

Odstráňte nerovný alebo odlupujúci sa lak a natrite brúsením úplne až po čisté drevo.

Neošetrené drevo napanetrujte pomocou Flügger Floor Primer.

Vyčistite existujúci lak od nečistôt, mastnoty a vosku pomocou prírodného čističa dreva Flügger.

Brúsiť do matného povrchu, ale nie príliš hlboko.

Vysajte a osušte tvrdo vyžmýkanou handričkou.

Najlepšia životnosť sa dosiahne pri 2 alebo viacerých ošetrovaniach.

## Aplikácia

Štetec alebo valček.

Rozhodnite sa o spôsobe aplikácie podľa požadovanej povrchovej úpravy.

Nanášajte mokré do mokrého a dokončite štetcom/valčekom v rovnakom smere.

Na súvislé/neprerušované povrchy vždy používajte rovnaké číslo šarže.

Rozdiely v štruktúre povrchu môžu mať za následok odchýlku v lesku.

Chlad/teplo môže ovplyvniť viskozitu materiálu.

Počas sušenia/vytvrdzovania je potrebné zabrániť kondenzácii.

Chlad a zvýšená vlhkosť predlžuje dobu schnutia, úplné vytvrdnutie a interval medzi nátermi.

Zvýšená teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas schnutia a úplné vytvrdnutie.

Drevené podlahy musia mať pri ošetrovaní vyváženú vlhkosť.

Skontrolujte príľnavosť pritlačením mince kolmo na lakovaný povrch.

## Očakávané výsledky

Lesklý, bezfarebný, extra odolný, robustný a odolný proti poškrabaniu.

Bohatá povrchová úprava s optimálnou koalescenciou.

Odoláva bežnému opotrebovaniu a čisteniu univerzálnym čistiacim prostriedkom a vyžmýkanou handričkou.

Nezabraňuje žiadnemu zafarbeniu v dôsledku lignínu alebo tanínu v dreve.

Pri zaťažovaní povrchu buďte opatrní, kým lak úplne nevytvrdne. Povrch je možné použiť po 24 hodinách.

## Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si ponechajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

**Skladovanie:** V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté

## Doplňujúce informácie

Registrovaný v databáze Nordic Ecolabelling Building Products Database pre produkty, ktoré možno použiť v budovách s označením Swan.

## Technické údaje

Typ produktu	[9]
Lesk	80; Lesk
Hustota (kg/l)	1.03
Normatívna spotreba (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +15 °C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Čas schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	1
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % RH (hodiny)	3
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriediť, nemožno tónovať
Čistenie náradia atď.	Voda

### Aktuálna verzia TL

február 2023

### Nahrádza verziu TL

decembra 2021