

Floor Paint Epoxy

Flügger Floor je prípravok na ošetrovanie betónových a drevených podláh. Produkty spájajú jednoduchú aplikáciu, nositeľnosť, umývateľnosť a konečnú úpravu.

Vlastnosti

Extra odolná proti opotrebovaniu, odolná voči chemikáliám. Epoxidová podlahová farba. Odporúča sa pre priestory s vysokými funkčnými požiadavkami, ktoré sú vystavené slabej premávke, opotrebovaniu súvisiacemu s používaním, účinkom chemikálií a určitému znečisteniu.



Extra odolný povrch proti oderu

Difúzne otvorený

Odolný voči chemikáliám

Použite

Podlahy v obchodných priestoroch, inštitúciách, ľahkom priemysle, obchodoch, klinikách, inštitucionálnych kuchyniach, schodiskách a schodiskách.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

Pred úprava

Odstráňte cementovú kašu strojovým brúsením.

Uvoľnený materiál a farbu odstráňte čistením a brúsením.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť, olej, vosk a kriedové materiály čistením Fluren 37.

Zvyšky mydla odstráňte pomocou Fluren 33.

Tvrdé, lesklé povrchy obrúste na matný povrch.

Poškodenie betónu opravte betónom.

Trhliny, nepravidelnosti a diery musia byť potreté epoxidovou stierkou.

Nasiakavé a porézne povrchy napenetrujte Epoxidovou podlahovou farbou zriedenou 20 % vody.

Najlepšia životnosť sa dosiahne pri 2 ošetreniach.

Ak medzi jednotlivými úpravami uplynulo viac ako 24 hodín, povrch sa musí zbrúsiť do matného povrchu. Niektoré farby vyžadujú dodatočné ošetrovanie.

Aplikácia

Štetec alebo valček.

Podmienky miešania: Všetka zložka A (tužidlo) sa zmieša s celou zložkou B (základ), potom sa dôkladne premieša.

Ak je nádoba väčšia ako 1 l, miešajte strojom pri nízkych otáčkach 4-5 minút.

Rozhodnite sa o výbere nástroja/náradia v závislosti od povrchovej úpravy.

Nanášajte mokré na mokré a dokončite štetcom/valčekom v rovnakom smere.

Na súvislé/nepreerušované povrchy vždy používajte rovnaké číslo šarže.

Rozdiely v štruktúre povrchu môžu mať za následok farebné odchýlky. Chlad/teplota môže ovplyvniť viskozitu materiálu.

Nesmie dôjsť ku kondenzácii počas sušenia/vytvrdzovania

Očakávané výsledky

Lesklý povrch extra odolný voči oderu.

Odoláva intenzívnemu čisteniu vodou, strojmi a čistiacimi prostriedkami.

Epoxidová farba vplyvom slnečného žiarenia matne. Svetlejšie nuansy žlté v priebehu času.

Ak pneumatiky zaparkovaného vozidla zaťažujú povrch, môže dôjsť k adhézii a odlupovaniu, pokiaľ nie je lakovaný povrch pokrytý ochranným náterom, rohožami alebo podobne.

Pri zaťažovaní povrchu buďte opatrní, kým náter úplne nevytvrdne. Povrch je možné použiť po 10 hodinách

Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska.

Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si ponechajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

Skladovanie: V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté.

Ochranné prostriedky: Náter: ochrana očí, rukavice. Brúsenie: ochrana dýchacích ciest.

Technické dáta

Typ produktu	Epoxidová farba
Lesk	80; Lesk
Hustota (kg/l)	1.2
Hmotnostná sušina %	53
Objemová sušina %	46
Normatívna spotreba (m ² /ltr.)	8
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +10 °C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Pretierateľný pri 20° C, 60 % RH (hodiny)	10
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Emisie podľa podľa ISO 16000-9:2011 (< μg/m ² h po 28 dňoch)	10
Odolnosť proti opotrebovaniu	Index odolnosti proti oderu: 45
Doba spracovateľnosti (hodiny)	2
Riedenie	Voda
VOC-MAX (g/l)	10
Čistenie náradia atď.	Voda

Aktuálna verzia TL

január 2021

Nahrádza verziu TL

september 2020