

08 Wood Tex Sealer

Flügger Wood Tex je séria vodných produktov na vonkajšie drevo. Drevu dodávajú povrch vysoko odolný voči poveternostným vplyvom s maximálnou životnosťou, leskom a farebnou stálosťou. Produkty sa ľahko nanášajú a rýchlo schnú.

Vlastnosti

Vodná a nečistoty odpudzujúca impregnácia, ktorá poskytuje dlhotrvajúcu ochranu. Tento tmel minimalizuje riziko rastu plesní a tvorby trhlín. Poskytuje difúzne otvorené ošetrenie, ktoré chráni pred UV žiarením. Používa sa ako konečná úprava po predbežnej úprave s Wood Tex Patina.

Technológia kremíka šetrná k životnému prostrediu

Odpudzuje vodu a nečistoty

Obsahuje UV filter



Použite

Tlakovo impregnované drevo ako sú terasy, balkónové podlahy, odkvapky, obklady štítov, fasády, ploty a záhradný nábytok. Podklad je potrebné ošetriť prípravkom Flügger 08 Wood Tex Patina.

Podklad

Musí byť savý, čistý, suchý, pevný a vhodný na ošetrenie náterom.

Nesmie sa vyskytnúť nedostatočne chránené priečne rezané drevo, lapače vody alebo riziko akumulácie vody. Vlhkosť dreva pred náterom max. 20 %.

Pred úprava

Uvoľnená škvrna dreva, farba a rozpadnuté drevené vlákna musia byť odstránené čistením a brúsením.

Odstráňte nečistoty, špinu, masť a kriedový materiál pomocou Terrace Cleaner.

Riasy, plesne a plesne sú odstránené čistením Facade Anti-green.

Ošetrovať najskôr 4 hodiny po ošetrení prípravkom Flügger 08 Wood Tex Patina.

Aplikácia

Štetec.

Naneste vo veľkom množstve a nechajte pôsobiť asi 15 minút.

Prebytočnú kvapalinu rozotrite/rozotrite do podkladu.

Nesmie sa vytvárať kondenzát.

Vyhňte sa práci na priamom slnku.

Povrch nesmie byť vystavený mrazu alebo dažďu minimálne 24 hodín po ukončení ošetrenia

Očakávané výsledky

Bezfarebný povrch. Predpokladaná životnosť 10 rokov.

Trvanlivosť povrchu závisí od kvality dreva, štruktúry, použitia a expozície. Očakávaná životnosť môže byť teda kratšia alebo dlhšia, ako je uvedené.

Vezmite prosím na vedomie!

Čerstvo natretý povrch chráňte pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Urobte vhodné opatrenia proti pôsobeniu vlhkosti a zrážok na čerstvo natreté povrchy. Povrch dosahuje maximálnu robustnosť po úplnom vytvrdnutí.

Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si uschovajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

Skladovanie: Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom a tesne uzavreté.

Ochranné prostriedky: Natieranie : ochrana očí, rukavice. Brúsenie: ochrana dýchacích ciest.

Technické dáta

Typ produktu	Impregnácia
Normatívna spotreba (m ² /l.)	10
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +10°C
Vlhkosť	Max. humidity 80 % RH.
Doba schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	6
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriedi sa
VOC-MAX (g/l)	10
Čistenie náradia atď.	Voda

Aktuálna verzia TL

Maj 2021

Nahrádza verziu TL

Október 2020