

# 01 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic sú produkty na olejovej báze na vonkajšie drevo s dobrou penetráciou a maximálnou ochranou proti vlhkosti a vode. Výrobky sa môžu používať pri nízkych teplotách



## Vlastnosti

Bezfarebný základný olej, ktorý penetruje, zaisťuje dobrú príľnavosť a odoláva absorpcii vlhkosti. Zabraňuje rastu plesní a plesní na povrchu finálnej úpravy.

**Preniká**

**Odoláva absorpcii vlhkosti**

**Zabezpečuje príľnavosť.**

## Použite

Základný náter na neošetrené alebo holé očistené drevo.

## Podklad

Musí byť savý, čistý, suchý, pevný a vhodný na ošetrenie náterom.

Vodné pasce alebo riziko akumulácie vody sa nemusia vyskytovať.

Vlhkosť dreva pred náterom max.:

Okná a dvere: 12 % ± 3; Presahy, ploty a obklady: 18 %.

## Pred uprava

Uvoľnená škvrna dreva, farba a rozpadnuté drevené vlákna musia byť odstránené brúsením a čistením

Nečistoty, masnota, kriedový materiál a riasy, plesne a plesne musia byť odstránené čistením

Zaoblete ostré hrany pre najlepšiu možnú kryciu schopnosť

Všetky holé drevené časti musia byť ošetrené pred alebo bezprostredne po montáži

Podklad, ktorý bol neošetrený dlhšie ako 4 týždne, je potrebné očistiť a odstrániť uvoľnené drevené vlákna.

## Aplikácia

Štetec alebo valček.

Ak nanášate valčekom, potom pretrite štetcom.

Holé priečne rezané drevo a rezné plochy musia byť natreté 3-4 krát mokré do mokrého.

Prebytočný základný olej utrite.

Chlad alebo teplo môžu ovplyvniť viskozitu materiálu Nesmie sa vytvárať kondenzácia.

Vyhňte sa práci na priamom slnku.

Chladné počasie a vysoká vzdušná vlhkosť predlžujú dobu schnutia, úplné vytvrdnutie a interval medzi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas schnutia a úplné vytvrdnutie. Vždy aplikujte testovacie ošetrenie, aby ste skontrolovali a akceptovali príľnavosť a výsledky.

## Očakávané výsledky

Bezfarebný a nenasiakavý.

Ošetrenie ukončíte ihneď po zaschnutí a do 4 týždňov, v závislosti od expozície.

Nechránené vystavenie vlhkosti, vode a slnečnému žiareniu znehodnotí základný olej. Dokončíte ošetrenie moridlom alebo farbou na drevo.

## Vezmite prosím na vedomie!

Čerstvo natretý povrch chráňte pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Urobte vhodné opatrenia proti pôsobeniu vlhkosti a zrážok na čerstvo natreté povrchy. Povrch dosahuje maximálnu robustnosť po úplnom vytvrdnutí.

## Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte ho lakovým benzínom. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si ponechajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

**Skladovanie:** V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté

## Technické dáta

Typ produktu	Základný olej
Hustota (kg/l)	0,82
Hmotná sušina sušiny %	20
Objemová sušina %	18
Normatívna sušina (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Maximálna výdatnosť (m <sup>2</sup> /l)	10
Maximálna teplota (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +5 °C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Čas schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	2
Pretierateľný pri 20° C, 60 % RH (hodiny)	16
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	White spirit

### Aktuálna verzia TL

máj 2022

### Nahrádza verziu TL

február 2022